


# KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

H+H Silikat 1NF 15-1800			
Dostępne w zakładach Jedlanka, Klucze, Kruki, Leżajsk, Ludynia, Przysieczyn			
		Jednostka	
Wymiary (dł./szer./wys.):		[mm]	250 x 120 x 65
Klasa wytrzymałości na ściskanie:		[MPa]	15
Klasa gęstości:		[-]	1,8
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry, unit, P2}$		[W/m·K]	0,81
Klasa odporności ogniowej przegrody (przy poziomie obciążenia)*:	$\alpha = 0$	[-]	EI 120
	$\alpha \leq 1$	[-]	REI 120
Wskaźniki izolacyjności akustycznej:	$R_{A1}$	[dB]	49 (tynk cem.-wap. 12 mm)   48 (tynk gipsowy 10 mm)
	$R_{A1R}$	[dB]	47 (tynk cem.-wap. 12 mm)   46 (tynk gipsowy 10 mm)
	$R_{A2}$	[dB]	45 (tynk cem.-wap. 12 mm)   44 (tynk gipsowy 10 mm)
Średnia masa elementu**:		[kg]	3,4
Liczba elementów na palecie:		[szt.]	420
Orientacyjna masa palety:		[kg]	1500
Zużycie na zaprawie tradycyjnej:		[szt./1 m <sup>2</sup> ]	54

\* Klasyfikacja odporności ogniowej na podstawie PN-EN 1996-1-2:2010

\*\* W zależności od zakładu masa pojedynczego elementu może się różnić od podanej w tabeli

## PARAMETRY POZOSTAŁE

<b>Reakcja na ogień</b>	Euroklasa A1
<b>Absorbpcja wody</b>	≤ 15 %
<b>Trwałość</b>	Odporność na zamrażanie/odmrażanie - 50 cykli
<b>Zharmonizowana specyfikacja techniczna</b>	PN-EN 771-2
<b>Zastosowanie:</b>	H+H Silikat 1NF to wyrób tradycyjny do wykonywania murów na zwykłą zaprawę z wypełnioną zaprawą spoiną pionową. Błoczek ma zastosowanie przy wykonywaniu ścian działowych, elewacyjnych nieotynkowanych (zewnątrzna warstwa ściany szczelinowej) i małej architektury jako element dekoracyjny.

