


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU


H+H Gold Bloczki 3,0-600								
Dostępne w zakładzie Reda, Warszawa, Puławy i Żeliszewice								
Rodzaj produktu	Średnia wytrzymałość na ściskanie [MPa]	Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry, S2}$ [W/(m·K)]	Izolacyjność akustyczna [dB]		Klasa odporności ogniowej	Waga bloczka w stanie suchym [kg]	Zużycie sztuk na 1m ² ściany	
gęstość [kg/m ³] wymiary [mm] (dł./szer./wys.)			Ściany wewnętrzne	Ściany zewnętrzne				
H+H Gold 3,0-600 600 ± 50 590/ 120 /240	3,0	0,16	RA1 = 40	n.d.	α = 0	EI 120	11,0	7,06
H+H Gold 3,0-600¹⁾ 600 ± 50 590/ 150 /240			RA1 = 43 RA2 = 39					
H+H Gold 3,0-600 PW 600 ± 50 590/ 180 /240	3,0	0,16	RA1 = 45	RA2 = 41	α = 0	EI 240	16,6	7,06
H+H Gold 3,0-600 PW²⁾ 600 ± 50 590/ 200 /240			RA1 = 46 RA2 = 42		α = 0,6 α = 1,0	EI 240 REI 240		
H+H Gold 3,0-600 PWU 600 ± 50 590/ 240 /240	3,0	0,16	RA1 = 48	RA2 = 44	α = 0	EI 240	22,1	7,06
H+H Gold 3,0-600 PWU 600 ± 50 590/ 300 /240			RA1 = 50 RA2 = 47		α = 0,6 α = 1,0	EI 240 REI 240		
H+H Gold 3,0-600 PWU 600 ± 50 590/ 360 /240	3,0	0,16	n.d.	RA2 = 49	α = 0	EI 240	33,1	7,06
			RA2 = 49		α = 0,6 α = 1,0	REI 240		

¹⁾ Bloczki dostępne tylko w zakładach Puławy, Warszawa, Żeliszewice
²⁾ Bloczki dostępne tylko w zakładach Reda, Warszawa i Puławy

PARAMETRY POZOSTAŁE

Izolacyjność termiczna – Współczynnik przenikania ciepła U_c [W/(m²·K)]

W obliczeniach współczynnika U_c uwzględniono wpływ poprawek przy założeniach: warstwa izolacji termicznej wykonywana w sposób ciągły, złączeniem na zakład, łączniki mechaniczne do mocowania izolacji termicznej z polipropylenu, o średnicy całkowitej 10 mm, w rozstawie 4 szt./m², przebijające całkowicie warstwę izolacji.

Rodzaj produktu	Szerokość bloczka [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry, S2}$ [W/(m·K)]	 Ściana z warstwą izolacji termicznej o współczynniku $\lambda = 0,04$ [W/(m·K)]				
			100 mm	120 mm	150 mm	180 mm	200 mm
			U_c [W/(m ² ·K)]				
H+H Gold 3,0-600	240	0,16	-	0,21	0,18	0,16	0,15
H+H Gold 3,0-600	300	0,16	0,22	0,20	0,17	0,15	0,14
H+H Gold 3,0-600	360	0,16	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13
Reakcja na ogień			Euroklasa A1				
Trwałość			Odporność na zamrażanie/odmrażanie - 15 cykli				
Zharmonizowana specyfikacja techniczna			PN-EN 771-4				
Zastosowanie			- konstrukcje murowe ze spoinami zwykłymi i cienkimi - ściany nośne i nienośne, wewnętrzne i zewnętrzne (wykończone) - ściany zewnętrzne wielowarstwowe z ociepleniem				

edycja 2019.09

