


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

H+H Silver Bloczki 3,0-600							
Dostępne w zakładach Lidzbark, Warszawa, Puławy i Żeliszewice							
Rodzaj produktu	Średnia wytrzymałość na ściskanie [MPa]	Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry, S2}$ [W/(m·K)]	Izolacyjność akustyczna [dB]		Klasa odporności ogniowej	Waga bloczka w stanie suchym [kg]	Zużycie sztuk na 1m ² ściany
gęstość [kg/m ³] wymiary [mm] (dł./szer./wys.)			Ściany wewnętrzne	Ściany zewnętrzne			
H+H Silver 3,0-600 600 ± 50 590/180/240	3,0	0,16	RA1 = 45	α = 0	EI 240	16,6	7,06
			RA2 = 41	α = 0,6 α = 1,0	REI 240		
H+H Silver 3,0-600 ¹⁾ 600 ± 50 590/200/240	3,0	0,16	RA1 = 46	α = 0	EI 240	18,4	7,06
			RA2 = 42	α = 0,6 α = 1,0	REI 240		
H+H Silver 3,0-600 600 ± 50 590/240/240	3,0	0,16	RA1 = 48	α = 0	EI 240	22,1	7,06
			RA2 = 44	α = 0,6 α = 1,0	REI 240		
H+H Silver 3,0-600 600 ± 50 590/300/240	3,0	0,16	RA1 = 50	α = 0	EI 240	27,6	7,06
			RA2 = 47	α = 0,6 α = 1,0	REI 240		
H+H Silver 3,0-600 600 ± 50 590/360/240	3,0	0,16	n.d.	α = 0	EI 240	33,1	7,06
			RA2 = 49	α = 0,6 α = 1,0	REI 240		

¹⁾ Bloczki dostępne tylko w zakładach Lidzbark, Warszawa i Puławy

PARAMETRY POZOSTAŁE

Izolacyjność termiczna – Współczynnik przenikania ciepła U_c [W/(m²·K)]

W obliczeniach współczynnika U_c uwzględniono wpływ poprawek przy założeniach: warstwa izolacji termicznej wykonywana w sposób ciągły, złączeniem na zakład, łączniki mechaniczne do mocowania izolacji termicznej z polipropylenu, o średnicy całkowitej 10 mm, w rozstawie 4 szt./m², przebijające całkowicie warstwę izolacji.

Rodzaj produktu	Szerokość bloczka [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry, S2}$ [W/(m·K)]	Ściana z warstwą izolacji termicznej o współczynniku $\lambda = 0,04$ [W/(m·K)]				
			100 mm	120 mm	150 mm	180 mm	200 mm
H+H Silver 3,0-600	240	0,16	0,24	0,21	0,18	0,16	0,15 ⁴⁾
H+H Silver 3,0-600	300	0,16	0,22	0,20	0,17	0,15	0,14
H+H Silver 3,0-600	360	0,16	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13

Reakcja na ogień

Euroklasa A1

Trwałość

Odporność na zamrażanie/odmrażanie - 15 cykli ⁶⁾

Zharmonizowana specyfikacja techniczna

PN-EN 771-4

Zastosowanie

- konstrukcje murew ze spoinami zwykłymi i cienkimi
- ściany nośne i nienośne, wewnętrzne i zewnętrzne (wykończone)
- ściany zewnętrzne wielowarstwowe z ociepleniem

