



# KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

H+H Silver Płytki 4,0-700							
Dostępne w zakładzie Lidzbark							
Rodzaj produktu	Średnia wytrzymałość na ściskanie [MPa]	Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry, S2}$ [W/(m·K)]	Izolacyjność akustyczna [dB]		Klasa odporności ogniowej	Waga bloczka w stanie suchym [kg]	Zużycie sztuk na 1m <sup>2</sup> ściany
gęstość [kg/m <sup>3</sup> ] wymiary [mm] (dł./szer./wys.)			Ściany wewnętrzne	Ściany zewnętrzne			
<b>H+H Silver 4,0-700</b> 600 ± 50 590/ <b>60</b> /240	4,0	0,18	RA1 = 37	bez tynku	EI 60 <sup>1)</sup>	5,1	7,06
			n.d.	z tynkiem o min. gr. 10 mm	EI 90 <sup>1)</sup>		
<b>H+H Silver 4,0-700</b> 600 ± 50 590/ <b>80</b> /240	4,0	0,18	RA1 = 38	bez tynku	EI 60 <sup>1)</sup>	6,8	7,06
			n.d.	z tynkiem o min. gr. 10 mm	EI 90 <sup>1)</sup>		
<b>H+H Silver 4,0-700</b> 600 ± 50 590/ <b>100</b> /240	4,0	0,18	RA1 = 39	EI 120		8,5	7,06
			n.d.				

<sup>1)</sup> Klasyfikacja odporności ogniowej według PN-EN 1996-1-2

PARAMETRY POZOSTAŁE	
Reakcja na ogień	Euroklasa A1
Trwałość	Odporność na zamrażanie/odmrażanie - 15 cykli
Zharmonizowana specyfikacja techniczna	PN-EN 771-4
Zastosowanie	- konstrukcje murowe ze spoinami zwykłymi i cienkimi - ściany nienośne - ściany wewnętrzne
Rodzaje wykończenia	- ściany wykonane z płytek nadają się do wykończenia wszelkimi typami wewnętrznych wypraw tynkarskich, w tym: gipsowymi, wapiennymi, cementowo-wapiennymi i innymi, - pod gipsowe wyprawy tynkarskie należy zastosować preparaty gruntujące wymagane przez producenta tynku, - po zagruntowaniu podłoże wykonane z płytek jest również odpowiednie do bezpośredniego naklejania płytek ceramicznych

edycja 2018.12



Build with ease

[www.HplusH.pl](http://www.HplusH.pl)